



Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная.

Наименование показателей:	Значение для марки				
	Д51В	Д51С	ДФ51/15ВП	ДФ51/15В	ДФ51/10С
Внешний вид дисперсии	Вязкая жидкость белого цвета, без комков и посторонних включений с размером частиц 1-3 мкм. Допускается поверхностная пленка..				
Массовая доля остаточного мономера, %, не более	0,50	0,48	0,4	0,48	0,50
Массовая доля сухого остатка, %, не менее	51	51	54	54	53
Условная вязкость по стандартной кружке ВМС, с	21-40	11-20	41-80	41-120	11-40
Динамическая вязкость Па·с	3,0-5,0	1,0-3,0	5,0-8,0	5,0-13,0	2,0-6,0
Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,5-6,0	4,7-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0
Совместимость дисперсии с пластификатором, ч, не более	-	-	4	4	4
Осаждение при разбавлении, %, не более	-	-	5	5	5
Клеящая способность, Н/м, (кгс/см), не менее	-	-	500 (0,50)	550 (0,55)	450 (0,45)
Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания, не менее	4	4	-	-	-

Упаковка: по ГОСТ 9980.3

Применение: в производстве упаковки, водо-дисперсионных красок, табачной промышленности, клея для дерева, обувной, кожевенной и других отраслях промышленности.

Гарантийный срок: 6 месяцев со дня изготовления.