



Пентаэритрит технический марки А высшего и первого сорта

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели	
		Высший сорт	Первый сорт
1	Внешний вид	Белый кристаллический порошок	
2	Массовая доля монопентаэритрита, %, не менее	98	95
3	Температура плавления, °С, не ниже	258	245
4	Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более	0,1	0,2
5	Массовая доля золы, %, не более	0,0015	0,01
6	Цветность плава по платиново-кобальтовой шкале (шкала АРНА), единицы Хазена, не более	100	200
7	Массовая доля гидроксильных групп, %	49,7 – 50,0	49,4 - 50
8	Массовая доля продукта, проходящего через сито с сеткой 01К, %, не более	7	Не нормируется
9	рН водного раствора пентаэритрита с массовой долей 5 %	5,0-7,0	5,0-7,0

Упаковка: мешки 25 кг, биг - бэги 500 -1000 кг.

Применение: в производстве лакокрасочной продукции, полиграфических красок, смазочных масел, пентапласта, для нитрации и других целей.

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления.