



БУРА БЕЗВОДНАЯ («ЭТИБОР-68»)

Применение: в промышленном производстве при изготовлении боросиликатного стекла, стекловолокна, керамических изделий, борной кислоты и других соединений бора.

Внешний вид: белый или бесцветный мелкокристаллический порошок

CAS № 1330-43-4, **ЕС №** 215-540-4

Химическая формула: $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$

ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Единицы измерения	Норма для марки
B_2O_3	%	68,30 – 69,40
Na_2O	%	30,41 – 30,90
SO_4	ppm, максимум	300
Cl	ppm, максимум	105
Fe	ppm, максимум	50

ОСТАТОК НА СИТЕ:

Размер ячеек (мм)	Единицы измерения	Норма для марки
+ 1,600 мм	%, максимум	5,00
- 0,075 мм	%, максимум	5,00

Упаковка:

полиэтиленовые мешки по 25 кг $\pm$ 2%.