



ЛАТЕКС ВИНИЛПИРИДИНОВЫЙ

Применение: применяется для пропитки текстильного и арамидного корда в шинной промышленности, обеспечивая высокую адгезию резиновых смесей к синтетическим волокнам при вулканизации. Входит в состав клеевых композиций для резины и кожи и служит модификатором битумных и полимерных покрытий благодаря своей высокой химической активности.

Внешний вид: светло-фиолетовая жидкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Показатели
Внешний вид	светло-фиолетовая жидкость
Сухой остаток (%)	40-42
pH	10-12
Вязкость по Брукфильду при 25 °C	20-60
Вязкость по Муни	30-45
Поверхностное натяжение (мН/м)	47-55
Крем-число	не более 0,03
Механическая стабильность	не более 0,065
Размер частиц	800-1000
Содержание связанного винилпиридина	14-16
Относительная плотность	0.96-1.00

Упаковка: IBC-кубы.